

Käyttöohjeet

Sisältö

1. Alustan valmistelu
2. Esikastelu
3. Olosuhteet
4. Sekoitus
5. Levitysohjeet
6. Menekki
7. Terveys ja turvallisuus

1. Alustan valmistelu

Alustan on oltava täysin kuiva ja vapaa irtoaineksista, biologisesta kasvustoista, öljystä, kalkkivalumista, bitumista, maalista ja muista kemiallisista aineksista.

Poista vanhat laastit ja rappaus vähintään 1 metri suolovaurion yläpuolelle. Piikkaa saumoista irtoaines pois ja kuivaharjaa ja poista jätökset välittömästi lisäsuolovaurioiden välttämiseksi.

Mikäli rakenteessa on sekä sulfaatti- että nitraattivaurio, on VANDEX ANTI NITRATE -käsittely suoritettava ensin (annettava vaikuttaa 8 vrk ennen jatko-toimenpiteitä). Kaikki kristallisoituminen on poistettava pinnasta ennen VANDEX ANTI SULPHATE -käsittelyä.

2. Esikastelu

Ennen VANDEX ANTI SULPHATEa sisältävän laastin levittämistä huuhtelee käsiteltävät pinnat huolella ja esikastele ne puhtaalla vedellä.

Esikastele useita kertoja niin, että rakenne kyllästyy kunnolla. VANDEX ANTI SULPHATEa sisältävää laastia levitettäessä on pinnan oltava kostea, mutta ei märkä.

3. Olosuhteet

Älä levitä VANDEX ANTI SULPHATEa alle +5 °C lämpötiloissa äläkä jäätyneille pinnoille.

4. Sekoitus

VANDEX ANTI SULPHATE -jauhe sekoitetaan huolellisesti pintaan levitettävän rappauksen tai vedentivistyslaastin joukkoon seuraavin suhtein:

6 kg VANDEX ANTI SULPHATE -jauhetta sekoitetaan säkilliseen (30 kg) VANDEX ROUGH CASTia

tai

1.25 kg VANDEX ANTI SULPHATE -jauhetta sekoitetaan säkilliseen (25 kg) VANDEX UNI MORTAR 1 Z:aa

tai

1.25 kg VANDEX ANTI SULPHATE -jauhetta sekoitetaan 25 kg hieka/sementti-laastia.

5. Levitysohjeet

VANDEX ANTI SULPHATEa sisältävää laastia levitettäessä ja 24 tuntia sen jälkeen on rakenne suojattava kuumuudelta, pakkaselta ja tuulilta. Tänä aikana on laasti pidettävä kosteana.

Käytettäessä VANDEX UNI MORTAR 1 Z:aa tai VANDEX ROUGH CASTia, katso kyseisen tuotteen käyttöohjetta.

6. Menekki

Noin 1 kg/m² VANDEX ANTI SULPHATEa jokaista 10 mm VANDEX UNI MORTAR 1 Z kerrosta kohti.

Noin 1 kg/m² VANDEX ANTI SULPHATEa jokaista 5 mm VANDEX ROUGH CAST kerrosta kohti käytettäessä 50% peittoa.

7. Terveys ja turvallisuus

VANDEX ANTI SULPHATE sisältää sementtiä. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Saattaa ihokontaktissa aiheuttaa herkistymistä. Pittevä lasten ulottumattomissa. Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Aineen joutuessa silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Käytä soveltuvia suojakäsineitä. Lisätietoja Käyttöturvallisuustiedotteessa.